PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-219109

(43)Date of publication of application: 29.09.1986

(51)Int.CI.

H01F 1/00 C22C 19/07

H01Q 7/08

(21)Application number: 60-061633

(71)Applicant: MORI KANEO

UNITIKA LTD

(22)Date of filing:

25.03.1985

(72)Inventor: MORI KANEO

YOSHINO KEIICHI **OGASAWARA ISAMU**

(54) BAR ANTENNA

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable making the shape of a bar antenna arbitrarily by using a wire made of a flexible amorphous magnetic material.

CONSTITUTION: A bar antenna is formed by winding a conductor around a bundled highpermeability amorphous magnetic material wires. The high- permeability amorphous magnetic material used contains a component of MaTb. In the formula, preferably, M is a metal component which contains 50atom% or more cobalt and T shows silicon and boron. (a) shows 70W90atom% and (b) shows 10W30atom%. The diameter of the wire preferably requries 0.01W0.13mm. If the diameter exceeds 0.15mm, eddy-current loss increases and the permeability required for the bar antenna cannot be obtained.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-219109

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)9月29日

H 01 F 1/00 C 22 C H 01 Q 19/07 7/08 7354-5E 7518-4K

7190 - 5 J

未請求 発明の数 1 審査請求 (全3頁)

匈発明の名称

バーアンテナ

昭60-61633 ②特 顖

四出 昭60(1985)3月25日

勿発 眀 者 毛利 佳 年 雄 福岡市早良区弥生1-4-24

@発 眀 者 吉 野 麼 福岡県鞍手郡小竹町御徳978番地

勿発 眀 者 笠 勇 小 原

宇治市宇治琵琶16番

创出 顖 人 毛利 佳 年 雄 创出 願 ユニチカ株式会社 福岡市早良区弥生1-4-24 尼崎市東本町1丁目50番地

砂代 理 弁理士 青山 外2名

1. 発明の名称

パーアンテナ

2. 特許請求の範囲

- 1. 断面直径 0.15mm 以下の高透磁率アモル ファス磁性体ワイヤーを集束した集束体に導線を 接回してなるパーアンテナ。
- 2. 高透磁率アモルファス磁性体ワイヤーが組 成: MaTh

[式中、MはCoを50%以上含有する金属原子、 TはSiおよびBを主成分とする半金属成分、a は70~90%原子、およびb は10~30%原 子を表わす。]

を有する合金を 10° C/sec以上の冷却速度で 溶融状態より急冷することにより得られる特許請 求の範囲第1項記載のバーアンテナ。

- 3. 周波数 8 0 0 K Hz におけるインダクタン スが500μH以上である特許請求の範囲第1項 記載のバーアンテナ。
- 3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

本発明は、ポータブルラジオ等の中波帯域用の バーアンテナに関するものである。

(従来の技術および発明が解決しようとする 問題占)

従来、ラジオの中波帯用のバーアンテナとして はフェライトコアに巻線を施したものが長年使用 されてきた。しかしながら、設フェライトコアに は衝撃に対して弱いという重大な欠点があった。 それ故、フェライトコアはラジオ組立時に細心の 注意を要求され、なおかつ、組立後においてもそ の取扱いには限度があった。例えば、ラジオを落 下テストした場合の損傷個所は大部分がパーアン テナの破損であり、フェライトコアの耐衝撃性の 弱さが反映された結果となっている。また、年々 **郵品の小型化、軽量化が進む中で、バーアンテナ** だけは旧態依然として、かなりの容積および重量 を占めている。製品としてのラジオも年々ポータ ブル化、小型化、軽量化が要求されており、推帯 性の向上と共に、より耐衝撃性の向上も強く望ま れている。

(問題点を解決するための手段)

本発明は断面直径 0 . 1 5 mm 以下の高透磁率ア

-81-

モルファス磁性体ワイヤーを集束した集束体に導 線を撤回してなるバーアンテナを提供する。

本発明に用いる高透磁率アモルファス磁性体は 組成MaTbを有する。式中、Mは一種または二種 以上の金属成分であって、例えば、鉄、コバルト、 ニッケル、クロム、マンガン、ニオブ、またはこ れらの混合物等が例示される。好ましくは、Mは コバルトを50原子%以上含有する金属成分であ る。Tは一種または二種以上の半金属成分であっ て、例えば、シリコン、ホウ素、リン、炭素また はこれらの混合物等が挙げられる。好ましく はこれらの混合物等が挙げられる。好まし、 Tはシリコンおよびホウ素を示す。aは70~9 0原子%、bは10~30原子%を示す。

高透磁率アモルファス磁性体ワイヤーは、上記 組成の合金を10°℃/sec以上の冷却速度で、 溶融状態より急冷して作製した断面円形の非晶質 状態のワイヤーである。

本発明によれば、ワイヤーの線径(直径)が0.15 mm以下、好ましくは0.01~0.13 mmであることを要する。線径が0.15 mm を越えると渦電流損失が大きくなり、バーアンテナとして必要な透磁率が得られない。渦電流損失を減少させて、よ

ことが好ましい。

(実施例)

本発明を実施例により更に群細に説明する。 実施例 1

組成 Co 68.15 Fe 4.35 Si 12.5 B 15 の アモルファスワイヤーを回転液中紡糸法により作製した。このワイヤーをダイス線引により直径 0.0 3 mm まで細線化した。次いで、不活性ガス雰囲気中で 4 0 0 ℃で 3 0 分間熱処理を行なった後、水中急冷した。このワイヤーを長さ 1 0 cmで 8 8 0 本集東し、該集東体にリッツ線にて 1 0 0 ターンの巻線を施こした。周波数 7 9 6 K H z でのイングクタンスを測定したところ、6 5 0 μ H であった。ラジオに組込んだところバーアンテナとしての機能は十分であった。また、耐衝撃性として、1 m の高さからの落下を 1 0 回線り返してもアンテナ部の破損はなく、その機能も低下しなかった。

実施例2

実施例1と同組成で回転液中紡糸法により直径

り高透磁率のワイヤーとするには、急冷法により 得られたワイヤーを、更にダイス線引により細線 化して使用する方法が採用される。

中波帯域用アンテナとして使用するには、 該高 避磁率アモルファス磁性体ワイヤー 1 本では不充 分であり、ワイヤーを集束して集束体として用い、 中波帯域でのインダクタンスを増加しておく必要 がある。 周波数 8 0 0 K Hz 近傍でのインダクタ ンスが 5 0 0 μ H以上とすることにより、 ほぼ中 波帯域のパーアンテナとして実用可能である。

導線としては、例えば、エナメル線、ホルマール線、リッツ線が挙げられ、標導線に対して業界 の常識的な絶縁線を施した導線である。

本発明のパーアンテナは、導線を複数本集束した高透磁率アモルファス磁性体ワイヤーに撥回して得られる。磁性体ワイヤーの集束数、導線の接回数はワイヤーの直径と透磁率に依存するため、特に限定的ではなく、周波数80KHz 近傍でのインダクタンスが500μH以上であるようにすることが好ましい。例えば、直径0.12πmのアモルファス磁性体ワイヤーを用いる場合、所望のインダクタンスを得るには、80本以上集束する

0.12mm のアモルファスワイヤーを作製した。 長さ10cmにカットしたこのワイヤーを集束し、 リッツ線にて100ターンの巻線を施こし、周波 数796KH2のインダクタンスとアンテナとし ての使用可否を判定した。

集束本数との関係を下表に示す。

集東本数	インダクタンス	アンテナの可否
80本	500μH	0
90本	530 μ H	0
100本	600μH	0

(発明の効果)

アモルファス磁性体ワイヤーは250kg/mm²以上の機械的強度を有し、また弾性限界も高く、 従来のフェライトコアに比して耐衝撃性、曲げ強 度等に対して非常に優れている。

従来、最も標準的に使用されている直径 I cm、 長さ I O cmのフェライトコアと同等のインダクタ ンスを同条件で得るには、例えば O . O 3 mm のア モルファス磁性体ワイヤー約 9 O O 本を築束すれ ば良く、全体の直径は約 I mmとなる。従って、体

時開昭61-219109 (3)

接で約100分の1、重量で約50分の1である。 すなわち、高透磁率のアモルファス磁性体ワイヤーを使用することにより、断面積を小さくすることが可能であり、パーアンテナの小型化、軽量化につながる。

また、本発明によればコアの長さと直径の比が 飛躍的に増大するため、反磁界を考慮すれば従来 のフェライトコアと同程度の感度であれば長さも 短かくすることができ、更に小型化となる。 ある いは逆に、同程度の長さにすれば、より以上の高 感度となる。

本発明のパーアンテナのもう一つの大きな利点は、可撓性に高むアモルファス世性体ワイヤーを使用するため、パーアンテナの形状を任意の形状にすることが可能なことである。例えば、円形、コの字形、あるいはシート状のようにラジオの外ケースの形状に合わせて、より効率的に収納するができる。これにより、ラジオは従来のようにパーアンテナ用の収納空間を特別に確保しておく必要がなく、任意の空隙に合せてパーアンテナを設

■できる。更にパーアンテナの取付機構を簡単に するとともに、取付作業の効率を上げることがで き、ラジオの組立工程が簡略化される。

特許出願人 毛 利 佳 年 雄 ユニチカ株式会社 代 理 人 弁理士 育 山 葆 ほか2名

